

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511450
Nobb Undergruppe:	Hjørnelist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	40520678

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål.
Det finnes forøvrig et stort antall profiltyper på markedet som ikke er angitt i standarden. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm.

Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger også kvalitetskrav til listverk av furu. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast".

Kvistantall: På 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist.

Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast.

Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet, opprevet ved. Imidlertid tillates det ikke løskvist, barkringkvist, råtekvist, kvaelommer større enn 1x25 mm, barkflak, råte, brent, værgrått, barkbrunt, insektskader, sprekk, kuling, vankant, skurflate, skjemmende høvlingsutslag, skjemmende kutterslag.

Enkelte tresorter/profiler leveres også ferdig lakkert eller malt.

Bruksområde

Krålist og trekantlist benyttes både som tildekking av innvendige 90 ° hjørner.

Hjørnelist benyttes til innvendige 90 ° hjørner på vegger med liggende panel..

Tresorter

Furu malt og lakkert.

Overflatebehandling

Leveres ferdig overflatebehandlet med lakk eller maling. Fargekode på maling: NCS S 0502Y

Tilbehørsprodukter

Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.

Ingen malt i profilkartet

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511450
Nobb Undergruppe:	Hjørnelist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	40520678

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes. Alle profiler finnes ikke nødvendigvis i alle dimensjoner.

Krålíst fallende/takhøyde	Krålíst antikk	Hjørnelist

Lister uten profil er lister som har glatt/rett overflate

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov:

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

Q72.5 Hjørnelister.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggedetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Øvrige henvisninger

Ubehandlet listverk av furu vil over tid gulne. Ved overflatebehandling vil man ved tørking få fiberreisning. Det er viktig at man først stryker over listene med en fuktig svamp og deretter pusser overflaten lett med et fint sandpapir eller pussesvamp før listene beises eller males. Bruk el. forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511450
Nobb Undergruppe:	Hjørnelist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	40520678

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3187 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Barkevik Bruk AS
Organisasjonsnr.	NO 933 667 901 MVA
Adresse	Sønsebergveien 2
Postnr. og poststed	3295 Helgeroa
Telefon	33 18 92 90
Telefaks	33 18 92 97
E-post	post@barkevik.no
Internettadresse	www.barkevik.no

--